

ชนวนสำหรับงานทั่วไป

MicroFiber

รายละเอียด

MicroFiber®

เป็นชนวนไยแก้วชนิดม้วนและแผ่นเนื้อชนวนใส่สารพิเศษป้องกันน้ำ และความชื้น Non Water Absorption ผลิตขึ้นรูปจากโรงงานต่างๆตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก.486, มอก.487 และมาตรฐานสากล ASTM, UL, NFPA 90A, และ British Standards เป็นต้น



MicroFiber® GOLDEN WOOL ชนวนไม่มอมน้ำ

MicroFiber® เป็นชนวนที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยมีความสามารถป้องกัน การซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวชนวนด้วย การใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ ไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ ชนวนไมโครไฟเบอร์ ทุกรุ่นไม่มอมน้ำ สร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของ ชนวนให้ยาวนาน

พัฒนาภายใต้หลักด้วยสูตร Non Water Absorption
สร้างคุณสมบัติให้ชนวนไม่มอมน้ำ

ประโยชน์การใช้งาน

ประหยัดพลังงาน

MicroFiber® มีค่าล้มเหลวที่ต่ำ มีประสิทธิภาพการต้านทานความร้อนสูง จึงช่วยเก็บกักรักษา ความเย็นและป้องกันความร้อนได้ดี และมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ดูดซับเสียง

MicroFiber® เป็นชนวนที่มีโครงสร้างจำานวนมาก ทำหน้าที่ลดTHON พลังงานเสียงและลดการสะท้อนเสียงได้ดี

ปลอดภัยจากการติดไฟ

MicroFiber® เป็นชนวนที่ผลิตจากเลนไยแก้วซึ่งเป็น วัสดุที่ไม่ติดไฟ โดยผ่านมาตรฐานสากล ASTM E84, และ BS 476 Class O

การใช้งาน

MicroFiber® เป็นชนวนที่ออกแบบสำหรับงานทั่วไป เหมาะสมกับอาคาร สำนักงาน โรงงาน และระบบส่งลมต่างๆ พร้อมกับช่วยดูดซับเสียงต่างๆ

ตารางคุณสมบัติ

Property	Test method	Specification			
Thermal conductivity Btu.in / ft ² .h. °F at 75 °F	ASTM C 518	16 Kg/m ³	24 Kg/m ³	32 Kg/m ³	48 Kg/m ³
W / m.K at 24 °C		0.26	0.24	0.23	0.22
Service temperature	ASTM C 411	0.038	0.035	0.033	0.032
Moisture absorption	ASTM C 1104	232 °C (450 °F)	< 1.0% at 49 °C, 95% RH		
Corrosivity	ASTM C 665		Does not accelerate		
Mold resistance	ASTM C 665		No growth		
Surface burning characteristics	ASTM E 84		Flame spread < 25	Smoke developed < 50	



ผู้ผลิตสำหรับงานทั่วไป

MicroFiber

K-Value of Microfiber Insulation

Density Kg/m ³	K-Value (W/m.K)		
	24°C	40°C	70°C
16	0.038	0.041	0.047
24	0.035	0.038	0.044
32	0.033	0.036	0.042
48	0.032	0.035	0.041

Density Lb/ft ²	K-Value (Btu-in/hr.ft ² .F)		
	75 F	104 F	158 F
1.000	0.264	0.286	0.327
1.500	0.243	0.265	0.307
2.000	0.229	0.251	0.293
3.000	0.222	0.244	0.286




K-Value, R-Value, C-Value of Microfiber Insulation (at 24°C, 75 F mean temp)

Density Kg/m ³	K		25 mm.		50 mm.		75 mm.		100 mm.	
	W/m.K	R	C	R	C	R	C	R	C	R
16	0.038	0.658	1.520	1.316	0.760	1.974	0.507	2.632	0.380	
24	0.035	0.714	1.400	1.429	0.700	2.143	0.467	2.857	0.350	
32	0.033	0.758	1.320	1.515	0.660	2.273	0.440	3.030	0.330	
48	0.032	0.781	1.280	1.563	0.640	2.344	0.427	3.125	0.320	

Sound Absorption Coefficients (type "A" Mounting)

Type	Octave Band Center Frequencies, Hz						
	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
1650	0.24	0.54	0.81	0.87	0.91	0.92	0.78
2450	0.30	0.55	0.90	0.95	0.94	0.98	0.84
3250	0.25	0.70	0.99	0.98	0.88	0.84	0.89
4850	0.26	0.81	0.99	0.99	0.92	0.88	0.93



Conversion factor

K-Value		R-Value		C-Value		U-Value	
W/m.K	Btu-in/hr.ft ² .F						
1	6.935	1	5.677	1	0.1761	1	0.317
0.1442	1	0.1761	1	5.677	1	3.155	1

K = Thermal Conductivity

C = Thermal Conductance = K-Value/Thickness

R = Thermal Resistance = 1/C = Thickness/K-Value

u = Thermal Transmittance = 1/R total

บริษัท ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
MicroFiber INDUSTRIES LIMITED

54 หมู่ 12 ถนนกึ่งแก้ว ตำบลราษฎร์เทวะ อำเภอเก晗พลี จังหวัดสุนทรปราการ 10540

Tel : +66 2315-5500, 2312-4658, 2750-1429 Fax : +66 2312-4655

E-mail : sales@microfiber.co.th Website : www.microfiber.co.th

